

**TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST**

7 19.02.2016

Stránka 1 ze 2

**AQUATOP 2600-7X**

Vrchní krycí povlak při nanášení stříkáním

AQUATOP 2600-7X je průmyslový vrchní krycí povlak na dřevo určené k venkovnímu použití, jako jsou okna a dveře.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Pojivo:	Syntetické pojivo
Těkavá organická sloučenina (TOS):	Viz bezpečnostní list.
Teoretická spotřeba:	3-6 m <sup>2</sup> /l
Barevný rozsah:	Varianta 71: Základna T (průsvitná barva) Varianta 72: RAL 9010 Varianta 73: RAL 9010, RAL 9016 a NCS S0502-Y Varianta 74: Základna T (průsvitná barva)
Lesklý (60°):	Varianta 71: 15 Varianta 72: 20 Varianta 73: 30 Varianta 74: 40

**PODROBNOSTI O APLIKACI**

Předběžné ošetření:	Dřevo má být čisté a prosté dřevného prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %.		
	Veškeré měkké dřevo a netrvanlivé tvrdé dřevo pro venkovní použití by mělo být buď vakuově impregnováno (pouze měkké dřevo) nebo ošetřeno konzervační látkou na dřevo.		
Aplikace:	Ručně pomocí stříkácí pistole Airmix (Aircoat), Airless, nebo automaticky pomocí stříkácího zařízení.		
Podmínky aplikace:	Výrobek se dodává připravený k použití. Dobře výrobek před použitím promíchejte.		
	Tenká vrstva:	150-300 µm za mokra	
	Optimální teplota pro výrobky a okolí:	18-22 °C	
	Optimální relativní vlhkost vzduchu:	cca 50 %	
Podmínky stříkání:	<u>Tryska</u>	<u>Tlak</u>	<u>Opěrka vzduchu</u>
	Airless, plochá 0,28 mm	100-110 bar	
	Aircoat, plochá 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar
Systémové ošetření:	Nanáší se na díly natřené základovou barvou případně mezinátěrem. Jestliže budou díly vystaveny vlivu počasí, nikdy nepoužívejte bezbarvou látku jako konečné ošetření.		

**TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST**

7 19.02.2016

Stránka 2 ze 2

**AQUATOP 2600-7X**

Doba sušení: Stanoveno při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %:

Suché umožňující manipulaci: 2-3 hodin  
Suché umožňující pískování / nový povlak: 3-4 hodin

Dobu sušení lze zkrátit pomocí speciálních sušicích systémů, které vynucují schnutí. Doby schnutí jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotách, vlhkosti, větrání a tloušťce vrstvy.

Čištění: Zařízení se čistí vodou.

**ZDRAVÍ A BEZPEČNOST** Viz bezpečnostní list.

**DODATEČNÉ INFORMACE**

Velikost balíku: 3, 10, 20, 120 a 1.000 l

Uskladnění: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 5 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Výše zmíněná informace je normativní a podložena laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).