

**TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST**

6 02.09.2014

**AQUAPRIMER 3130-00**

Základová barva pro nanášení stříkáním

Stránka 1 ze 2

AQUAPRIMER 3130 je průmyslový základní nátěr na bázi vody pro nové dřevo určené k venkovnímu použití, jako např. okna a dveře.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Pojivo:	Syntetické pojivo
Těkavá organická sloučenina (TOS):	Viz bezpečnostní list.
Teoretická spotřeba:	5-8 m <sup>2</sup> /l
Barevný rozsah:	V závislosti na základu lze AQUAPRIMER 3130 dodat v průsvitné, bílé a neprůhledné barvě.

**PODROBNOSTI O APLIKACI**

Předběžné ošetření:	Dřevo má být čisté a prosté dřevného prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %.		
	Veškeré měkké dřevo a netrvanlivé tvrdé dřevo pro venkovní použití by mělo být buď vakuově impregnováno (pouze měkké dřevo) nebo ošetřeno konzervační látkou na dřevo.		
Aplikace:	Ručně pomocí stříkácí pistole Airmix (Aircoat), Airless, nebo automaticky pomocí stříkácího zařízení.		
Podmínky aplikace:	Výrobek se dodává připravený k použití. Dobře výrobek před použitím promíchejte.		
	Tenká vrstva:	125-200 µm za mokra	
	Optimální teplota pro výrobky a okolí:	18-22 °C	
	Optimální relativní vlhkost vzduchu:	cca 50 %	
Podmínky stříkání:	<u>Tryska</u>	<u>Tlak</u>	<u>Opěrka vzduchu</u>
	Airless, plochá 0,28 mm	100-110 bar	
	Aircoat, plochá 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar
Systémové ošetření:	Díly natřené základovou barvou musejí být vždy chráněny vrchním krycím povlakem, než budou vystaveny vlivu počasí.		
Doba sušení:	Stanoveno při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %:		
	Suché umožňující manipulaci:	2-3 hodin	
	Suché umožňující pískování / nový povlak:	3-4 hodin	
	Dobu sušení lze zkrátit pomocí speciálních sušicích systémů, které vynucují schnutí. Doby schnutí jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotách, vlhkosti, větrání a tloušťce vrstvy.		
Čištění:	Zařízení se čistí vodou.		

---

**TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST**

6 02.09.2014

Stránka 2 ze 2

**AQUAPRIMER 3130-00**

---

**ZDRAVÍ A BEZPEČNOST** Viz bezpečnostní list.**DODATEČNÉ INFORMACE**

Velikost balíku: 3, 10, 20, 120, 600 a 1000 l

Uskladnění: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 5 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Výše zmíněná informace je normativní a podložena laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).