

TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST

1 29.06.2016

Stránka 1 ze 2

AQUATOP 2600-60

Vrchní krycí povlak při nanášení stříkáním

AQUATOP 2600-60 je průmyslový vrchní krycí povlak na dřevo určené k venkovnímu použití, jako jsou okna a dveře.

AQUATOP 2600-60 obsahuje extra UV absorpční částice pro maximalizaci odolnosti nátěrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pojivo: Syntetické pojivo.

Těkavá organická sloučenina (TOS): Viz bezpečnostní list.

Teoretická spotřeba: 3-4 m²/l

Barevný rozsah: Bezbarvý

Lesklý (60°): 10

PODROBNOSTI O APLIKACI

Předběžné ošetření: Dřevo má být čisté a prosté dřevného prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %.

Veškeré měkké dřevo a netrvanlivé tvrdé dřevo pro venkovní použití by mělo být ošetřeno konzervační látkou na dřevo.

Aplikace: Rucně pomocí stříkácí pistole Airmix (Aircoat), Airless, nebo automaticky pomocí stříkácího zařízení.

Podmínky aplikace: Výrobek se dodává připravený k použití. Dobře výrobek před použitím promíchejte.

Tenká vrstva: 150 - 300 µm za mokra
Optimální teplota pro výrobky a okolí: 18-22 °C
Optimální relativní vlhkost vzduchu: cca. 50 %

Podmínky stříkání: Tryska Tlak Opěrka vzduchu
Airless, plochá 100-110 bar
0,28 mm

Aircoat, plochá 80-100 bar 1,0-1,5 bar
0,28 mm

Systémové ošetření: Nanáší se na díly zpracované meziošetřením s dobrou plnicí schopností v procesu namáčení nebo proudového natírání.

Doba sušení: Stanoveno při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %:

Suché umožňující manipulaci: 2-3 hodin
Suché umožňující pískování / nový povlak: 3-4 hodin

Dobu sušení lze zkrátit pomocí speciálních sušicích systémů, které vynucují schnutí. Doby schnutí jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotách, vlhkosti, větrání a tloušťce vrstvy.

TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST

1 29.06.2016

Stránka 2 ze 2

AQUATOP 2600-60

Čištění: Zařízení se čistí vodou.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Viz bezpečnostní list.

DODATEČNÉ INFORMACE

Velikost balíku: 20 l

Uskladnění: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 5 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Výše zmíněná informace je normativní a podložená laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezabývá odpovědností otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com.