

**TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST**

1 12.03.2016

**TEKNOSEAL 4008-00**

V-těsnění

Stránka 1 ze 2

TEKNOSEAL 4008-00 je produkt na bázi vody na ochranu spojů V a rohových spojů v novém dřevě určeném k venkovnímu použití, jako jsou okna a dveře.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Pojivo: Syntetické pojivo.

Těkavá organická sloučenina (TOS): Viz bezpečnostní list.

Barevný rozsah: Bezbarvý

**PODROBNOSTI O APLIKACI**

Předběžné ošetření: Dřevo má být čisté a prosté dřevního prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %.

Veškeré měkké dřevo a netrvanlivé tvrdé dřevo pro venkovní použití by mělo být buď vakuově impregnováno (pouze měkké dřevo) nebo ošetřeno konzervační látkou na dřevo.

Aplikace: Nanáší se spárovací pistolí nebo plastovou lahví se stříkáací tryskou. Vyhladte roztíracím nožem nebo podobným nástrojem. Případný přebytek se odstraní.

Podmínky aplikace: Výrobek se dodává připravený k použití.

Optimální teplota pro výrobky a okolí: 18-22 °C  
Nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C

Optimální relativní vlhkost vzduchu: cca 50 %

Systémové ošetření: Díly natřené základovou barvou musejí být vždy chráněny vrchním krycím povlakem, než budou vystaveny vlivu počasí.

Doba sušení: Suché umožňující nový povlak: cca ½ hodina

Doby schnutí jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotách, vlhkosti, větrání a tloušťce vrstvy.

Čištění: Zařízení se čistí vodou.

**ZDRAVÍ A BEZPEČNOST** Viz bezpečnostní list.

---

**TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST**

1 12.03.2016

Stránka 2 ze 2

**TEKNOSEAL 4008-00**

---

**DODATEČNÉ INFORMACE**

Velikost balíku: Plastová láhev 250 ml a náplň 310 ml

Uskladnění: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 10 °C Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Výše zmíněná informace je normativní a podložena laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).