

TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST

5 02.09.2014

Stránka 1 ze 2

GORI 894-2X

Vrchní krycí povlak

GORI 894-2X je průmyslová základová barva a vrchní krycí povlak na bázi vody pro venkovní dřevěné bednění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pojivo:	Syntetické pojivo
Těkavá organická sloučenina (TOS):	Viz bezpečnostní list.
Teoretická spotřeba:	10 m ² /l – aplikuje se nanášecím strojem nebo štětcem 5-6 m ² /l – aplikuje se stříkáním
Barevný rozsah:	Základna T (průsvitné barvy).
Lesklý (60°):	Varianta 22: 20 Varianta 24: 35

PODROBNOSTI O APLIKACI

Předběžné ošetření:	Dřevo má být čisté a prosté dřevního prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %.		
	Veškeré měkké dřevo a netrvanlivé tvrdé dřevo pro venkovní použití by mělo být buď vakuově impregnováno (pouze měkké dřevo) nebo ošetřeno konzervační látkou na dřevo.		
Aplikace:	Aplikuje se nanášecím strojem, štětcem nebo se stříká.		
Podmínky stříkání:	Ručně pomocí stříkací pistole Airmix (Aircoat), Airless, nebo automaticky pomocí stříkacího zařízení.		
	<u>Tryska</u> Airless, plochá 0,28 mm	<u>Tlak</u> 100-110 bar	<u>Opěrka vzduchu</u>
	Aircoat, plochá 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar
Podmínky aplikace:	Výrobek se dodává připravený k použití. Dobře výrobek před použitím promíchejte.		
	Tenká vrstva – aplikuje se nanášecím strojem nebo štětcem:	100 µm za mokra	
	Tenká vrstva – aplikuje se stříkáním:	175-200 µm za mokra	
	Optimální teplota pro výrobky a okolí:	18-22 °C	
	Optimální relativní vlhkost vzduchu:	cca 50 %	
Systémové ošetření:	Nanáší se na díly natřené základovou barvou případně mezinátěrem. Jestliže budou díly vystaveny vlivu počasí, nikdy nepoužívejte bezbarvou látku jako konečné ošetření.		

TECHNICKÝ ZÁZNAMOVÝ LIST

5 02.09.2014

Stránka 2 ze 2

GORI 894-2X

Doba sušení: Stanoveno při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %:

Suché umožňující manipulaci: 1-2 hodin
Suché umožňující pískování / nový povlak: 2-3 hodin

Dobu sušení lze zkrátit pomocí speciálních sušicích systémů, které vynucují schnutí. Doby schnutí jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotách, vlhkosti, větrání a tloušťce vrstvy.

Čištění: Zařízení se čistí vodou.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Viz bezpečnostní list.

DODATEČNÉ INFORMACE

Velikost balíku: 3, 10, 20, 120, 600 a 1000 l

Ukládání: Tento výrobek se musí skladovat při teplotách nad 5 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

Výše zmíněná informace je normativní a podložena laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace je nezávazná a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Nejnovější verze Technických záznamových listů a Záznamových listů o materiálové bezpečnosti jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com.