

- Základní vrstva pro ochranu proti zamodralosti, na vodní bázi, bez zápachu
- Pro surové neošetřené dřevo ve vnějším prostředí, rovněž pro vnitřní strany oken a vnějších dveří
- Chrání preventivně hloubkovým účinkem před zamodráním. Zlepšuje přilnavost následujících nátěrů.
- Navíc k dobrému účinku ochrany proti zamodráním snižuje ohrožení napadení dřeva dřevokaznými houbami
- Zlepšuje přilnavost následujících nátěrů
- Je systémově doladěn k použití s GORI 79 FARBLOS AUSSSEN WB a jinými výrobky GORI.

## **1. Všeobecný popis**

- 1.1 Označení výrobku GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND WB
- 1.2 Výrobce Dyrup A/S Koppenhagen, Dánsko
- 1.3 Druh výrobku Bezbarvý, rychleschnoucí, vodou ředitelný základ na bázi alkydové pryskyřice (základ zabraňující modrání dřeva).
- 1.4 Použití Základní nátěr pro modráním ohrožené, jinak neošetřené, na rozměr neopracované, omezeně opracované a na rozměr opracované dřevěné díly, a rovněž povětrnosti již vystavené, pokud tyto byly obroušeny až na zdravé dřevo. Určen je pouze pro vnější použití a pro vnější i vnitřní strany oken a venkovních dveří. Systémově je doladěn k použití se všemi výrobky GORI určenými pro venkovní podmínky.
- 1.5 Působení výrobku Působí do hloubky, chrání preventivně před modráním. Zlepšuje přilnavost následujících nátěrů.
- 1.6 Barevný odstín Bezbarvý
- 1.7 Dodávky Připravený k okamžitému použití
- 1.8 Balení 0,75 litru / 2,5 litru / 5 litrů
- 1.9 Registrační číslo UBA 3025  
Výrobek je registrovaný u Spolkového úřadu pro životní prostředí. Při odborném použití je ohodnocen na účinnost, zdravotní nezávadnost a slučitelnost s požadavky ochrany životního prostředí.

## **2. Složení podle směrnice VDL 01**

2.1	Pojivo	Alkydová pryskyřice
2.2	Rozpouštědlo	Voda
2.3	Pigmenty	Žádné
2.4	Účinné látky	0,3 % 3-jód-2-propynyl-butyl-karbamát 0,6 % propiconazol
2.5	Přídavné látky	Konzervační prostředky a aditiva

## **3. Technické údaje**

3.1	Hustota	cca 1,0 g/ml
3.2	Množství pevné fáze	cca 6 %
3.3	Viskozita	12 sekund pohárkem 4 mm podle DIN 53211 při 20 stupních C
3.4	Bod vzplanutí	Odpadá, produkt na vodní bázi
3.5	Hodnota SD	--
3.6	Stupeň lesku	Matný
3.7	Zápach	Nepatrný zápach, po zaschnutí bez zápachu
3.8	Spotřeba	Hoblované dřevo cca 120 ml/m <sup>2</sup> , tzn. 1 litr stačí na cca 8 m <sup>2</sup> Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem.
3.9	Doba zasychání	Zaschlý proti prachu po cca 3 hodinách. Přetíratelný o cca 24 hodinách (23 stupňů C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlužuje. U některých druhů dřevin mohou látky obsažené ve dřevě zpomalovat zasychání. Je nutno provést zkušební nátěr.
3.10	Stálost na povětrnosti:	Viz 3.11
3.11	Stálost na světle	Samostatně nedostatečná. Základované dřevo má být do jednoho týdne přelakováno.

### **Dyrup GmbH**

Postfach 30 0283 – Klosterhogweg 64 – D-41199 Mönchengladbach  
Tel. +49 (0)21 66 96 46, fax +49 (0)21 66 96 47 00

### **Dyrup GmbH**

Slamastraße 23 – A-1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 61 5 46 20, fax +43 (0)16 16 70 20 85  
Internet [www.dyrup.de](http://www.dyrup.de)

- 3.12 Odolnost alkáliím Po vytvrzení nátěru dobrá.
- 3.13 Biocidní účinek Hloubkově účinný preventivně proti zamodrání dřeva.
- 3.14 Ředění Používá se neředěný.
- 3.15 Skladovatelnost Do daného data (podle zákona o biocidech). V nenarušených obalech při odborném skladování – viz symbol přesýpacích hodin (měsíc a rok) na etiketě obalu. Po odebrání obal dobře uzavřít a krátce otočit. Skladovat a dopravovat v chladu, suchu a bez mrazu.

#### **4. Podkladový materiál**

- 4.1 Druh podkladu V návaznosti na předchozí úpravu dřeva (viz 4.3).
- Surové jinak neošetřené dřevo ve vnějším prostředí, a rovněž vnitřní strany oken a vnějších dveří:
- A – základování s ochranou proti zamodrání je potřebné:  
smrk, tsuga kanadská, borovice – bělové dřevo, radiata pine, modřín – bělové dřevo, mahagon – bělové dřevo, jedle.
- B – základování s ochranou proti zamodrání není potřebné:  
afzelia, teak, iroko, mahagon, red meranti, merbau, dub, robinie, bangkirai.
- 4.2 Vlastnosti podkladu Podklad musí být suchý, čistý, únosný, zbavený tuku a vosku.
- 4.3 Předběžná úprava Místa s pryskyřicí vyškrábnout a vhodným prostředkem (nitroředidlo, universální ředidlo) vyčistit. Vytékání pryskyřice se technickými prostředky (prováděním nátěrů) nemá zabraňovat (viz technické listy č. 3 a 18). Špinu, řasy, plíseň a volně uchycené nátěry je nutno odstranit. Povrchy silně poškozené povětrnostními vlivy se musí vybrousit až na zdravé dřevo.
- 4.4 Vlhkost dřeva Jehličnaté dřevo max. 15 %  
Listnaté dřevo max. 12 %

## **5. Zpracování**

- 5.1 Způsoby nanášení Stříkání, máčení, polévání. Metody stříkáním se z důvodu ochrany životního prostředí nepoužívají.
- 5.2 Pokyny pro zpracování: Před upotřebením dobře zamíchat. Zpracování a zasychání neprovádět při teplotách pod +10 stupňů C a/nebo relativní vlhkosti vzduchu větší než 80 %. Po zaschnutí nesmí základovaná plocha zůstat lesklá (nebezpečí vzniku dělicí vrstvy).
- 5.3 První nátěr Venkovní prostředí a rovněž vnitřní a vnější strany oken a vnějších dveří a rovněž všechno surové dřevo ohrožené zamodráním (viz bod 4.2 skupina A):  
1 x GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND WB.
- 5.4 Renovační nátěr Povětrnosti vystavené a zamodráním ohrožené dřevo (viz bod 4.1 skupina A) obrousit až na surové dřevo, potom ošetřit jedenkrát nátěrem GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND. Neaplikovat na přilnuté staré nátěry.
- 5.5 Čištění nástrojů Vodou a mýdlem.

## **6. Bezpečnostní pokyny**

Kód: M-BA02

Nesmí se dostat do rukou dětem. Nevdechovat páry ani aerosol. Při práci nejíst a nepít. Při práci nekouřit. Zabránit kontaktu s kůží. Při spolknutí nevyvolávat zvracení, nýbrž ihned vyhledat lékařskou pomoc, lékaři předložit obal nebo etiketu výrobku. Při nanášení máčením používat vhodnou ochranu dechu, ochranné rukavice a brýle. Po nadechnutí postiženého vynést na čerstvý vzduch. Po znečištění kůže ihned omýt vodou a mýdlem. Po vniknutí do očí několik minut vymývat vodou. Hadry prosycené tímto výrobkem se mohou sami vznítit, protože výrobek zasychá oxidační reakcí. Ochranný prostředek proti zamodráním obsahuje biocidní látky (0,3 % 3-jód-2-propynyl-butyl-karbamát a 0,6 % propiconazol) k ochraně dřeva před zamodráním. Tyto látky se smí používat pouze podle návodu k použití a pouze v povoleném rozsahu aplikací, kde jsou ochranná opatření potřebná. Zneužití může vést k poškození zdraví a poškození životního prostředí. Tento prostředek se nesmí dostat do vod. Nesmí se používat v bezprostřední blízkosti tekoucích vod. Jer škodlivý pro vodní organismy, může mít dlouhodobě škodlivé účinky. V případech nezbytnosti Vám udělí informace naše poradenské místo požití jedů v Berlíně, tel. 030-1924-0. Další informace získáte v našem bezpečnostním věstníku.

### **Dyrup GmbH**

Postfach 30 0283 – Klosterhogweg 64 – D-41199 Mönchengladbach  
Tel. +49 (0)21 66 96 46, fax +49 (0)21 66 96 47 00

### **Dyrup GmbH**

Slamastraße 23 – A-1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 61 5 46 20, fax +43 (0)16 16 70 20 85  
Internet [www.dyrup.de](http://www.dyrup.de)

**7. Likvidace**

Zbytky výrobku se nesmí dostat do půdy, spodní vody, povrchové vody ani do kanalizace. Beze zbytku vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklování. Zbytky výrobku odevzdávat na příslušných sběrných místech. Položka seznamu odpadů: 03 02 02.

**8. Všeobecné pokyny**

Neskladovat v místnostech, ve kterých se připravují nebo skladují potraviny, nápoje a krmiva. Nepoužívat v bezprostřední blízkosti vod. Prostředek se nesmí dostat do spodní vody, povrchové vody, kanalizace ani půdy. Prostředek pro ochranu proti modráni dřeva se nesmí používat u takového dřeva, které přichází do přímého kontaktu s potravinami nebo krmivy. Přechovávejte pouze v originálních obalech. Dodržujte příslušné směrnice BFS, které vydává Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Hahnstrasse 70, D-60528 Frankfurt am Main.

Tento informační list má za úkol informovat seriózně, avšak přesto nezávazně o použití materiálů GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND WB. Technické údaje se zakládají na dlouholetých zkušenostech, nezbavují však spotřebitele nutnosti materiály pro daný účel vyzkoušet.

Z důvodu velkého počtu možností použití a zpracování však musí být vyloučeny závaznost a ručení. V případech pochybností se obraťte na naše zastoupení, na naše poradenské pracovníky nebo přímo na naše aplikační oddělení tel. 02166-964-890, -891 a -892. Vyzváním našich odborných poradců nevzniká žádný poradenský poměr. Vydáním tohoto technického listu ztrácí platnost předchozí vydání.

**Dyrup GmbH**

Postfach 30 0283 – Klosterhogweg 64 – D-41199 Mönchengladbach  
Tel. +49 (0)21 66 96 46, fax +49 (0)21 66 96 47 00

**Dyrup GmbH**

Slamastraße 23 – A-1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 61 5 46 20, fax +43 (0)16 16 70 20 85  
Internet [www.dyrup.de](http://www.dyrup.de)