

- Základní nátěr pro ochranu dřeva proti zamodralosti, na bázi rozpouštědel
- Pro surové neošetřené dřevo ve vnějším prostředí, rovněž pro vnitřní strany oken a venkovních dveří
- Chrání preventivně hloubkovým účinkem před zamodráním. Navíc k dobrému účinku ochrany proti zamodráním snižuje ohrožení napadení dřeva dřevokaznými houbami
- Zlepšuje přilnavost následujících nátěrů
- Je systémově doladěn k použití s GORI LASUREN UND LACKFARBEN

1. Všeobecný popis

- | | | |
|-----|-------------------|--|
| 1.1 | Označení výrobku | GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND |
| 1.2 | Výrobce | Dyrup A/S Koppenhagen, Dánsko |
| 1.3 | Druh výrobku | Bezbarvý, rychleschnoucí, rozpouštědla obsahující základ na bázi alkydové pryskyřice (základ zabraňující modrání dřeva). |
| 1.4 | Použití | Základní nátěr pro modrání ohrožené, jinak neošetřené, na rozměr neopracované, omezeně opracované a na rozměr opracované dřevěné díly, a rovněž povětrnosti již vystavené, pokud tyto byly obroušeny až na zdravé dřevo. Určen je pouze pro vnější použití a pro vnější i vnitřní strany oken a venkovních dveří. Systémově je doladěn k použití se všemi výrobky GORI LASUREN UND LACKFARBEN. |
| 1.5 | Působení výrobku | Působí do hloubky, chrání preventivně před modráním. Zlepšuje přilnavost následujících nátěrů. |
| 1.6 | Barevný odstín | Bezbarvý |
| 1.7 | Dodávky | Připravený k okamžitému použití |
| 1.8 | Balení | 0,75 litru / 2,5 litru / 5 litrů / 20 litrů |
| 1.9 | Registrační číslo | UBA 3003
Výrobek je registrovaný u Spolkového úřadu pro životní prostředí. Při odborném použití je ohodnocen na účinnost, zdravotní nezávadnost a slučitelnost s požadavky ochrany životního prostředí. |

2. Složení podle směrnice VDL 01

2.1	Pojivo	Alkydová pryskyřice
2.2	Rozpouštědlo	Nafta, vodíkem nasycené těžké uhlovodíky
2.3	Pigmenty	Žádné
2.4	Účinné látky	0,7 % tolyfluanid
2.5	Přidavné látky	Aditiva

3. Technické údaje

3.1	Hustota	0,82 g/ml
3.2	Množství pevné fáze	cca 11 %
3.3	Viskozita	12 sekund pohárkem 4 mm podle DIN 53211 při 20 stupních C
3.4	Bod vzplanutí	Více než 61 stupňů C
3.5	Hodnota SD	--
3.6	Stupeň lesku	Matný
3.7	Zápach	V mokřém stavu zápach po benzínu a alkydové pryskyřici, po zaschnutí bez zápachu
3.8	Spotřeba	Hoblované dřevo cca 120 ml/m ² , tzn. 1 litr stačí na cca 8 m ² . Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem.
3.9	Doba zasychání	Zaschlý proti prachu po cca 3 hodinách. Přetíratelný po cca 24 hodinách (23 stupňů C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlužuje. U některých druhů dřevin mohou látky obsažené ve dřevě zpomalovat zasychání. Je nutno provést zkušební nátěr.
3.10	Stálost na povětrnosti:	Viz 3.11
3.11	Stálost na světle	Samostatně nedostatečná. Základované dřevo má být do jednoho týdne lazurováno nebo ošetřeno konečným nátěrem.

- 3.12 Odolnost alkáliím Po vytvrzení nátěru dobrá.
- 3.13 Biocidní účinek Hloubkově účinný preventivně proti zamodrání dřeva.
- 3.14 Ředění Používá se neředěný.
- 3.15 Skladovatelnost Do daného data (podle zákona o biocidech). V nenarušených obalech při odborném skladování – viz symbol přesýpacích hodin (měsíc a rok) na etiketě obalu. Po odebrání obal dobře uzavřít a krátce otočit. Skladovat a dopravovat v chladu, suchu a bez mrazu.

4. Podklad

- 4.1 Druh podkladu V návaznosti na předchozí úpravu dřeva (viz 4.3).
- Surové jinak neošetřené dřevo ve vnějším prostředí, a rovněž vnitřní strany oken a vnějších dveří:
- A – základování s ochranou proti zamodrání je potřebné:
smrk, tsuga kanadská, borovice – bělové dřevo, radiata pine, modřín – bělové dřevo, mahagon – bělové dřevo, jedle.
- B – základování s ochranou proti zamodrání není potřebné:
afzelia, teak, iroko, mahagon, red meranti, merbau, dub, robinie, bangkirai.
- 4.2 Vlastnosti podkladu Podklad musí být suchý, čistý, únosný, zbavený tuku a vosku.
- 4.3 Předběžná úprava Místa s pryskyřicí vyškrábnout a vhodným prostředkem (nitroředidlo, universální ředidlo) vyčistit. Vytékání pryskyřice se technickými prostředky (prováděním nátěrů) nemá zabraňovat (viz technické listy BFS č. 3 a 18). Špínu, řasy, plíseň a volně uchycené nátěry je nutno odstranit. Povrchy silně poškozené povětrnostními vlivy se musí vybrousit až na zdravé dřevo.
- 4.4 Vlhkost dřeva Jehličnaté dřevo max. 15 %
Listnaté dřevo max. 12 %

5. Zpracování

- 5.1 Způsoby nanášení Natírání, máčení, polévání. Metody stříkáním se z důvodu ochrany životního prostředí nepoužívají.
- 5.2 Pokyny pro zpracování: Před upotřebením dobře zamíchat. Zpracování a zasychání neprovádět při teplotách pod +5 stupňů C a/nebo relativní vlhkosti vzduchu větší než 80 %. Po zaschnutí nesmí základovaná plocha zůstat lesklá (nebezpečí vzniku dělicí vrstvy).
- 5.3 První nátěr Venkovní prostředí a rovněž vnitřní a vnější strany oken a vnějších dveří a rovněž všechno surové dřevo ohrožené zamodráním (viz bod 4.2 skupina A):
1 x GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND na všech stranách.
- 5.4 Renovační nátěr Povětrnosti vystavené a zamodráním ohrožené dřevo (viz bod 4.1 skupina A) obrousit až na surové dřevo, potom ošetřit jedenkrát nátěrem GORI 28 IMPÄGNIERGRUND. Neaplikovat na přilnuté staré nátěry.
- 5.5 Čištění nástrojů Ihned po práci benzinem.

6. Bezpečnostní pokyny

Kód: M-BA01

Obsahuje naftu a vodíkem nasycené těžké uhlovodíky. Zdraví škodlivý. Při polknutí může způsobit poškození jater. Nesmí se dostat do rukou dětem. Nevdechovat páry ani aerosol. Při práci nejíst a nepít. Při práci nekouřit. Při práci nosit vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle. Zabránit kontaktu s kůží. Opakovaný kontakt může vést ke vzniku křehké nebo popraskané kůže. Po kontaktu s kůží ihned omýt vodou a mýdlem. Po vniknutí do očí několik minut vymývat vodou. Obsahuje tolylfluanid a 2-butanonoxim. Může vyvolávat alergické reakce. Při spolknutí nevyvolávat zvracení. Ihned přivolat lékaře a předložit mu obal nebo etiketu. Po nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Hadry prosycené tímto výrobkem se mohou sami vznítit, protože výrobek zasychá oxidační reakcí. Ochranný prostředek proti zamodráním obsahuje biocidní látky (0,7 % tolylfluanid) k ochraně dřeva před zamodráním. Tyto látky se smí používat pouze podle návodu k použití a pouze v povoleném rozsahu aplikací, kde jsou ochranná opatření potřebná. Zneužití může vést k poškození zdraví a poškození životního prostředí. Je škodlivý pro vodní organismy, ve vodách může mít dlouhodobé škodlivé účinky.

Dyrup GmbH

Postfach 30 0283 – Klosterhogweg 64 – D-41199 Mönchengladbach
Tel. +49 (0)21 66 96 46, fax +49 (0)21 66 96 47 00

Dyrup GmbH

Slamastraße 23 – A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 61 5 46 20, fax +43 (0)16 16 70 20 85
Internet www.dyrup.de

V případech nezbytnosti Vám udělí informace naše poradenské místo pro požití jedů v Berlíně, tel. 030-1924-0. Další informace získáte v našem bezpečnostním věstníku.

7. Likvidace

Zbytky výrobku se nesmí dostat do půdy, spodní vody, povrchové vody ani do kanalizace. Beze zbytku vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklování. Zbytky výrobku odevzdávat na příslušných sběrných místech. Položka seznamu odpadů: 03 02 02.

8. Všeobecné pokyny

Neskladovat v místnostech, ve kterých se připravují nebo skladují potraviny, nápoje a krmiva. Zabránit kontaktu s přímým plamenem. Nepoužívat v bezprostřední blízkosti vod. Prostředek se nesmí dostat do spodní vody, povrchové vody, kanalizace ani půdy. Prostředek pro ochranu proti modráni dřeva se nesmí používat u takového dřeva, které přichází do přímého kontaktu s potravinami nebo krmivy. Přechovávejte pouze v originálních obalech. Dodržujte příslušné směrnice BFS, které vydává Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Hahnstrasse 70, D-60528 Frankfurt am Main.

Tento informační list má za úkol informovat seriózně, avšak přesto nezávazně o použití materiálů GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND. Technické údaje se zakládají na dlouholetých zkušenostech, nezbavují však spotřebitele nutnosti materiály pro daný účel vyzkoušet.

Z důvodu velkého počtu možností použití a zpracování však musí být vyloučeny závaznost a ručení. V případech pochybností se obraťte na naše zastoupení, na naše poradenské pracovníky nebo přímo na naše aplikační oddělení tel. 02166-964-890, -891 a -892. Vyzváním našich odborných poradců nevzniká žádný poradenský poměr. Vydáním tohoto technického listu ztrácí platnost předchozí vydání.

Dyrup GmbH

Postfach 30 0283 – Klosterhogweg 64 – D-41199 Mönchengladbach
Tel. +49 (0)21 66 96 46, fax +49 (0)21 66 96 47 00

Dyrup GmbH

Slamastraße 23 – A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 61 5 46 20, fax +43 (0)16 16 70 20 85
Internet www.dyrup.de